

Profile Decor Asli

وصف المنتج

النوع

هذا المنتج عبارة عن طلاء إنشائي زخرفي خاص. ذو أساس مائي أكريليك كوبوليمر

الصفات والمزايا

طلاء خارجي بارز (خشن) خاص يمكن أن يوفر مجموعة متنوعة من الأشكال عند تطبيقه بتقنيات مختلفة. عالي الجودة ويمكن أن يتحمل الظروف المناخية القاسية. سهل التطبيق ويغطي التموجات وعيوب السطح

الاستخدام الموصى به

مثالي للأسطح الخارجية.

السطح

جص أسمنتي وخرسانة

ظروف الاستخدام

يجب أن يتمتع السطح المنوي طلائه بالقوة الكافية لتحمل الدهان، لذلك يجب معالجة أي نوع من الشقوق أو الثقوب أو النتؤات قبل المباشرة بعملية الدهان. قبل استخدام أي مواد حشو صادرة عن جهة أخرى، يجب التأكد من ملائمتها مع منتجاتنا وذلك عبر سؤال جوتن.

بيانات المنتج

25 كجم

على حسب بطاقة اللون.

حجم التعبئة

الألوان

الحجم % 61 ± 2 المواد الصلبة حسب الحجم

الوزن النوعي 1.97

نقطة الوميض

نظري فقط في حالة الأبيض

غير متوفرة.

المواد العضوية الطيارة (VOC) 12 g/l

ISO 11890 EU

المواد العضوية الطيارة (VOC) ملاحظات

هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الاختبار، دقة المعدات وظروف الاختبار.

بيانات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

مسطرين نايلون أو صلب.

سُمك الطلاء لكل طبقة

مجموعة الموصى نموذجي

جوتن - سوف يختلف سُمك الطبقة وسوف تُحسب كمعدل متوسط.

معدل الفرد النظري 0.6 - 0.8 m²/l

يعتمد معدل الفرد على سُمك طبقة الطلاء المطلوبة، ونوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والعيوب ودرجة الحرارة، والغاقد أثناء الطلاء وغير ذلك.

مُخَفِّف

الماء

التخفيف

طلاء جاهزًا للاستخدام بعد التقليب الصحيح. %٥ وإذا كان التخفيف مطلوبًا ، يمكن إضافة الماء بحد أقصى 5

الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكثف الخاصة بالهواء ، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقيسة بالمحيط المجاور للسطح. يجب ألا تزيد درجة الحرارة القصوى المثالية للتركيز أثناء التطبيق عن 45 درجة مئوية. تُعد التهوية الجيدة مطلبًا أيضًا في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب.

زمن الجفاف

ترتبط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبقًا لذلك.

- البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.
- في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعدد الطبقات المطبقة السابقة وتتابعها وإجمالي سمكها.
- يجب أن يكون السطح جافًا وخاليًا من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

الرطوبة النسبية 50%	10 °C	23 °C	40 °C
درجة حرارة السطح			
جفاف السطح (عند اللمس)	8 h	4 h	2 h
شديد الجفاف	48 h	24 h	12 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى	40 h	20 h	10 h

توجيهات الاستخدام

إعداد السطح

يجب أن تكون طبقة السطح سليمة ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحم وغطاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. ويُنصح بإجراء صنفرة خفيفة بمادة صنفرة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

نظام الطلاء الموصى به

البادئ

طبقة 1 : Primer Resistant Alkali Jotashield

دهان للطبقة الخارجية

Asli Decor Profile : 1 طبقة

الملاحظات

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معًا قبل الاستعمال.

يُرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنسانية للاستشارة الفنية.

يتوافر هذا المنتج في: سعودي

التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة للمنتج. وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج. إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4. المناولة والتخزين، ارجع للقسم 7. معلومات النقل، ارجع للقسم 14. المعلومات التنظيفية، ارجع للقسم 15.

إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحتفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللاستخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللاستخدامات المحددة.

إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.